

# OMNISIDE Anti-Schimmel-Farbe AF PRO

Lösemittelfrei und vorbeugend

### Produktbeschreibung

Gut deckende, weiße, sehr einfach und gleichmäßig zu verarbeitende Spezialfarbe für Wände und Decken im Innenbereich, auf denen kein Schimmel entstehen soll – auch in Feuchträumen. *OMNISIDE Anti-Schimmel-Farbe AF PRO* ist lösemittelfrei und kann vorbeugend oder auch im Anschluss an eine Schimmelentfernung auf alle schimmelgefährdeten Untergründe, wie tragfähige bzw. gut haftende Wandfarben, Putzflächen, Tapeten oder auch Gipskartonplatten aufgetragen werden.



### Eigenschaften

- Schutz vor Schimmelbefall
- Geruchsarm
- Hohe Deckkraft und Ergiebigkeit
- Leicht und schnell zu verarbeiten
- Sehr gleichmäßiges Farbbild

Produkt	
Farbton	Weiss
Glanzgrad	Matt
Verdünnung	Max. 5% mit Wasser
Verbrauch	Ca. 200 ml/m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen, ergibt ca. 5 m <sup>2</sup> /Liter bei 2 Anstrichen. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag am Objekt ermitteln
Gebindegröße	2,5 Liter   5 Liter   10 Liter
Verarbeitung	Rollen, Streichen und Airless-Spritzen
Werkzeug-Reinigung	Mit Wasser und Seife
Temperatur	Für die Dauer der Verarbeitung und Trocknung: Objekt- und Umgebungstemperatur mindestens +5 °C
Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.)	Oberflächentrocken nach 1 Stunde. Überstreichbar nach 8 Stunden. Voll Belastbar nach 3 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit, niedrigere Temperatur oder geringe Saugfähigkeit des Untergrundes verlängern die Trockenzeit.
VOC	EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) VOC-Gehalt dieses Produktes max.: 2 g/l
Lagerung	Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei ca. 1 Jahr

### Verarbeitung

**Untergrundvoraussetzung** Stabil, sauber, trocken und frei von trennenden Stoffen wie Staub, krebende Farben, Ölen, Fetten oder Silikonen sein. Fehlstellen im Untergrund sind zuvor mit geeigneten Reparaturprodukten instand zu setzen. Sehr stark saugende Untergründe (z. B. poröser Putz oder Beton, gipshaltige Putze oder Gipskartonplatten, festsitzende krebende Anstriche oder Leimfarben) mit *OMNISIDE Schimmel A.D. Blocker SB* grundieren. Glänzende Oberflächen matt schleifen.

*OMNISIDE Anti-Schimmel-Farbe AF PRO* mit Fellrolle, Pinsel oder mit Spritz-Verfahren (auch Airless) gleichmäßig gut deckend in 2 Anstrichen im Abstand von min. 8 Stunden auftragen. Eine Verdünnung mit bis zu 5 % Wasser ist möglich, aber nur bei sehr hohen Temperaturen oder komplizierten Flächen sinnvoll, da die Schutzwirkung maßgeblich von der Schichtstärke der trockenen Farbschicht abhängt.

### Weitere Hinweise

#### Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungen bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Für gute Lüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen. Beim Airless-Spritzen ist Atemschutz empfehlenswert. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Enthält Konservierungsmittel auf Basis von Benzisothiazolinon (BIT), Chlor-Methylisothiazolinon(CIT/MIT) sowie 2-Octyl-2H-isothiazol-3-om (OIT) als Filmkonvertierer. Benzisothiazolinon (BIT) , Chlor-Methylisothiazolinon(CIT/MIT) und Octylisothiazolinon können allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Sicherheitsdatenblatt

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

### innoskins GmbH

Lentförderer Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Fon +49 (0) 4192 891 42-0

info@innoskins.de

