



# TEXTROL HES

## EINSCHICHT-HOLZSÄTTIGER FÜR WEICHHÖLZER

### EIGENSCHAFTEN

**Textrol® HES** ist ein einschichtiger Holzstättiger für Weichhölzer. Auf Basis der OWATROL-Technologie mit hohem Feststoffgehalt entwickelt, dringt **Textrol® HES** in die Tiefe des Holzes ein, schützt und bietet einen Witterungsschutz, während gleichzeitig die Maserung und natürliche Schönheit des Holzes erhalten bleiben und betont werden.

- Holzstättiger mit hohem Feststoffgehalt; Nur ein Anstrich !
- Verbesserter UV-Schutz
- Bewahrt die natürliche Schönheit des Holzes
- Ausgezeichnete Beständigkeit auch bei Maßänderungen des Holzes
- Gelartig, thixotrop, tropfgehemmt
- Keine Filmbildung; Blättert nicht ab
- Mikroporös – Diffusionsfähig
- Seidenmatt
- Basierend auf natürlichen, pflanzlichen

### EINSATZGEBIETE

Im Außenbereich

- druckimprägnierte und unbehandelte Weichhölzer
  - Sägerau, gebürstet, gehobelt, neu oder bereits bewittert
- Chalets, Fassadenverkleidungen, Terrassen, Einzäunungen, Gartenhäuser ...

### CHARAKTERISTIK

Kurzbeschreibung	Einschicht-Holzstättiger für Weichhölzer
Farbtöne	Farblos, eiche hell, eiche mittel, eiche dunkel, teak
Glanzgrad	seidenmatt
Geruch	typisch
Bindemittel	Spezielle Alkydharze
Spez. Gewicht bei 20°C	ca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	>60 °C
Gebindegrößen	1 Liter, 5 Liter, 20 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde
Lagerbedingungen	Kühl, dunkel und frostfrei lagern

Eignung	Für alle Nadelhölzer im Außenbereich
Verarbeitungsbedingungen	zwischen 10°C und 30°C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden
Werkzeug	Pinself, Fellroller, Sprühwerkzeuge
Ergiebigkeit	ca. 10-12 m <sup>2</sup> / Liter
Werkzeuge reinigen mit	Terpentinersatz
Trocknungszeit	ca. 4 Stunden bei 20°C; niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung

## **ANWENDUNG:**

### Untergrundvorbereitung

Das Holz muss sauber, mit absolut trockener Oberfläche (max. Feuchtigkeit des Holzes 18 %), intakt und nach fachtechnischen Regeln entsprechend der technischen Vorschriften vorbereitet sein. Frei von Staub, Schimmel, Fettflecken und alten Beschichtungen. Nicht in praller Sonne während heißer Tageszeiten auftragen (max. Holztemperatur 30°C). Sicherstellen, dass es nicht innerhalb von 24 bis 48 nach dem Auftrag regnet. Auf Taubildung achten.

### NEUES HOLZ:

Bearbeitete, offene, gebürstete oder sägeraue Hölzer: direkter Auftrag.  
Geschlossene/lasierte, feuchte Hölzer: Untergrund vorbereiten.

### GRAUES HOLZ:

Mit NET-TROL®\* reinigen.

### GRAUES BEREITS BEHANDELTES HOLZ (geölt) :

Mit AQUANETT®\* + NET-TROL\* entölen.

### LASIERTES ODER LACKIERTES HOLZ:

Beschichtungen vollständig entfernen (abschleifen, abbeizen...).

### Verarbeitungs-Werkzeuge

Rolle, Spritzpistole, Pinsel

### Profi-Tipp:

Gewählten Farbton vor dem Streichen auf einer kleinen Fläche ausprobieren (warten, bis die Probe vollständig getrocknet ist). Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll, Pflanzen inbegriffen. Auftragen zwischen + 5°C und + 30°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen. Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit ca. 50 % betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten. Der Feuchtegehalt im Holz darf nicht mehr als 18 % betragen. Nicht auftragen, wenn innerhalb von 24 Stunden Regen zu erwarten ist. Immer bis zu einem Balken oder einer natürlichen Unterbrechung, wie zum Beispiel einer Tür oder einem Fenster, streichen. Es wird empfohlen, von oben nach unten zu streichen. Beim Auftragen mit Spritzpistole sofort anschließend mit einem Pinsel verschlichten.

## Anwendung

Unverdünnt verwenden. Das Produkt vor und während dem Auftragen gut umrühren. Eine Schicht mit TEXTROL® HES in Faserrichtung des Holzes und auf die gesamten Länge des Balkens/Bretts aufbringen. 15 bis 30 Min. warten, dann überschüssige Mengen verschlechten, um das Eindringungsvermögen zu verbessern und dem Anstrich ein gleichmäßiges Aussehen zu verleihen. Beim Auftragen mit einer Spritzpistole wird ein sofortiges Verschlechten empfohlen. Ingebrauchnahme von Terrassen, Anlegestegen: bei normaler Belastung nach 2 bis 3 Tagen.

## LAUFENDE Instandhaltung und Renovierung:

Das Holz hellt sich unter der Einwirkung des Wetters und der UV-Strahlung auf.

Einfache Instandhaltung: auf einer sauberen Oberfläche eine großzügige Schicht TEXTROL® HES aufbringen. Kein An- oder Abschleifen erforderlich.

## Verspätete Renovierung (graues oder geschwärztes Holz):

Grauschleier von der Oberfläche mit NET-TROL®\* (oder AQUANETT®\* je nach Zustand des Holzes) entfernen. TEXTROL® HES entsprechend der Anleitung auftragen (s. Abschnitt ANWENDUNG).

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE
10 bis 12 m <sup>2</sup> /l	Pinzel Fellrolle Sprühgerät	+30°C +10°C	4 Stunden Verwendbar nach 12 Stunden	REINIGEN MIT Terpentinersatz

Stand: Juli 2016

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: <b>PRODUIT DURIEU S.A.</b> BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: <b>innoskins GmbH</b> Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Hersteller und Importeur haften nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.