

## TIEFENGRUNDIERUNG

### Eigenschaften

- einzigartiges, lufttrocknendes Naturöl mit hohem Festkörpergehalt und außerordentlich guten Penetriereigenschaften
- besitzt eine extrem niedrige Oberflächenspannung
- „OWATROL-OIL ist dreimal „nasser“ als Wasser, d.h. es benetzt Untergründe optimal
- verdrängt Feuchtigkeit und Luft
- trocknet auch in dicken Schichten komplett durch
- bleibt nach Trocknung dauerhaft elastisch, da es aber IM Untergrund trocknet, ist es hart genug für eine nachfolgende Lackierung
- konstante Eigenschaften von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$

### Einsatzgebiete

- Grundierung saugfähiger Untergründe
- Holz sättigung auch bei bereits beschichteten Hölzern, wenn die Beschichtung (z.B. durch Risse) durchlässig ist
- feuchtigkeitsbeständiger Schutz
- Vermeidung von Unterwanderung und Abplatzen nachfolgender Anstriche
- kann mit Alkyd-, Öl- oder Kunstharz-Lacken überarbeitet werden

### Charakteristik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Extrem tief eindringende und vollständig elastisch aushärtende Tiefengrundierung zur nachfolgenden Beschichtung mit lösemittelhaltigen 1-Komponenten-Farben
<b>Aussehen</b>	transparent, leicht bernsteinfarbig
<b>Bindemittel</b>	Gemisch verschiedener Öle
<b>Lösungsmittel</b>	aliphatische Kohlenwasserstoffe
<b>spez. Gewicht bei 18°C</b>	ca. $0,9 \text{ g/cm}^3$
<b>Volumenfestkörpergehalt</b>	ca. 55%
<b>Gebindegrößen</b>	125 ml, 0,5 L, 1 L, 5 L, 20 L, 200 L
<b>Lagerfähigkeit</b>	mindestens 3 Jahre
<b>Lagerbedingungen</b>	im verschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
<b>Flammpunkt</b>	$> 67^{\circ}\text{C}$
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
<b>Eignung</b>	für alle aufnahmefähigen Hölzer im Innen- und Außenbereich; muss bei ständig wasserbelasteten Bauteilen bzw. bei ständigem Erdkontakt mit einem dauerhaft wasserbeständigen Anstrich (z.B. Chlorkautschuk) geschützt werden.
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	einsetzbar auf trockenen, tau- und eisfreien Untergründen zwischen $-10^{\circ}\text{C}$ und $+35^{\circ}\text{C}$
<b>Werkzeug</b>	Pinsel, Fellrolle, Spritzgeräte, Tauchbad Benutztes Werkzeug und noch nicht getrocknetes OWATROL-OIL

	kann mit Terpentinersatz gereinigt werden, ausgehärtetes OWATROL-OIL ist nur mit Farbentferner (z.B. OWATROL DILUNETT) zu entfernen.
<b>Verdünnung</b>	ausschließlich unverdünnt anwenden; eingedicktes OWATROL-OIL kann nicht mehr angelöst bzw. verdünnt werden
<b>Ergiebigkeit</b>	je nach Saugfähigkeit bis zu 18 m <sup>2</sup> je Liter
<b>Trocknungszeit bei 20°C</b>	12 Stunden; nach 24 Stunden überlackierbar

### **Anwendung:**

#### **Vorbereitung**

Untergrund mechanisch reinigen, alte Lackierungen z.B. mit **OWATROL DILUNETT**, entfernen.

#### **Empfehlungen vor der Anwendung**

festsetzende Altanstriche mechanisch (Drahtbürste, Schleifen) aufrauen, damit **OWATROL-OIL** eindringen kann.

#### **Anwendung**

**OWATROL-OIL** satt auftragen, evtl. in mehreren Arbeitsgängen nass-in-nass, bis der Untergrund „aufgefüllt“ ist. Filmbildung vermeiden. Eine optimal grundierte Fläche erscheint seidenmatt. Vor einem evtl. Folgeanstrich mind. 24 Stunden bei 20°C (bzw. 7 Tage bei 0°C) trocknen lassen.

#### **Pflege und Instandhaltung**

Bereiche, die nur mit **OWATROL-OIL** ohne nachfolgende Lackierung geschützt wurden, müssen von Zeit zu Zeit in Abhängigkeit von der Bewitterung durch einen weiteren Arbeitsgang **OWATROL-OIL** ergänzt werden. Dies ist der Fall, sobald sich erste Vergrauungserscheinungen zeigen (Reinigung: siehe oben)

<b>ERGIEBIGKEIT</b> je nach Untergrund  <b>bis zu 18 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>WERKZEUG</b>  <b>Pinzel Fellrolle Farbspritzgeräte</b>	<b>VERARBEITUNGS- TEMPERATUR</b>  <b>+35°C -10°C</b>	<b>TROCKNUNGSZEIT</b> <b>12 STUNDEN</b>  <b>ÜBERSTREICHBAR nach 24 STUNDEN</b>	<b>WERKZEUGE REINIGEN MIT</b>  <b>TERPENTIN- ERSATZ</b>
---	---	--	---	---

**Stand: März 2020**

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: <b>PRODUIT DURIEU S.A.</b> BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a>	Vertrieb für Deutschland und Österreich: <b>innoskins GmbH</b> Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10  info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.