

Solid Color Stain

Premium Wetterschutz- und Acryl Deckfarbe, modifiziert mit OWATROL E-B, für außen.



PRODUKTDESCHEIBUNG

Hochwertiger Schutzanstrich im 1 – Topf System (ein Material für alle Anstriche) mit maximaler Haftung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Hölzer, sowie nach entsprechendem Reinigungsverfahren für mineralische Putze, Beton, Mauerwerk und Hart-PVC ohne weiteren Zusatzanstrich.

Das Material ist unempfindlich gegen Quell- und Schwundbewegungen des Holzes. Auf Holz gibt es eine 5 bzw. 15 Jahre Sicherheit gegen Abblättern. (siehe Abschnitt: Weitere Hinweise, Seite 3)



Eigenschaften

- höchste Sicherheit für den Anwender in puncto Haftung und Haltbarkeit
- zusätzliche Imprägnierung mit chemischen Bläue- und Pilzschutzprodukten nicht zwingend notwendig
- für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- geeignet für kreadende Untergründe sowie poröse und nicht poröse Untergründe
- hohe Deckkraft – erster Anstrich lasierend, deckend mit 2 Anstrichen, helle Farbtöne denkend mit 3 Anstrichen.
- für Neubeschichtungen und Renovierungsbeschichtungen auf tragfähigen Altanstrichen
- sehr angenehme Verarbeitungseigenschaften
- enorme Haftung und Elastizität
- entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug

PRODUKT

Farbtöne	Deckweiß/ Antikgrau/Creme/Schwedenrot sowie 3 Basen für universelle Tönung.
Glanzgrad	Matt
Gebindegrößen	Deckweiß: 1 Liter 2,5 Liter 10 Liter Fertigfarbtöne: 1 Liter 2,5 Liter 20 Liter Basen: 1 Liter 2,5 Liter 10 Liter 20 Liter
Verbrauch	Ca. 85-100ml entspricht 10-12 m ² /Liter je Anstrich
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 30 Minuten Überstreichbar nach 4 Stunden (bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit) Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.
Verdünnung	Nicht verdünnen! Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Streichen, spritzen, rollen
VOC	EU-Grenzwert für diese Produkt (Kat. A/e): 130g/ (2010). Dieses Produkt enthält maximal 129g/l.
Bindemittel	Acrylat Öl-Emulsion

Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen.
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +30 °C direkte Sonneneinstrahlung vermeiden Nicht verwenden, wenn kaltes, nasses Wetter innerhalb der nächsten 48 Stunden zu erwarten ist.
Werkzeug	Pinsel, Rolle, Spritzgerät
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Warmwasser und Seife.

VERARBEITUNG

Vorbereitung Gebinde gut aufrühren.

Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsmindernden Substanzen wie Wachsen oder Polier- und Reinigungsmitteln sein.

Neues, glänzendes Holz anschleifen oder mit OWATROL NET-TROL vorbehandeln (Technisches Merkblatt beachten). Holzfeuchte nicht höher als 18%

Fest haftender Altanstrich leicht anschleifen. Wir empfehlen, bei der Überarbeitung von Altbeschichtungen einen Probeanstrich anzulegen und eine Haftungsprüfung vorzunehmen.
Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen.

Verzinkte Oberflächen, Reinigungsverfahren nach BFS Merkblatt Nr.5 durchführen.

Hart-PVC, Reinigungsverfahren nach BFS Merkblatt Nr.22 durchführen.

Zur Vorbehandlung von Insekten-, Termiten- oder Bläuepilzbefall empfehlen wir OWATROL SANIXYL (Technisches Merkblatt beachten).

Spritztafel

Airless-Spritzverfahren (Düsengröße 310-312. 410-412 bei 80 -125 bar)

	Düse	Filter	Druck
z. b. Graco Classic 390A	FFLP 419	Original	100 bar Standdruck 70-80 bar Arbeitsdruck
	FFLP 515		
	FFLP 517		
	FFLP 521		
Graco Ultra Handheld Airless	FFLP 414	Original	10
	FFLP 515		7
	FFLP 517		10

Beschichtungsaufbau

2 bis 3 Beschichtungen je nach Saugfähigkeit, ein Zwischenschliff optimiert die Oberflächenqualität, ist aber für die Zwischenhaftung nicht erforderlich.

WEITERE HINWEISE

Sicherheit gegen Abblättern	OWATROL International übernimmt für OWATROL SOLID COLOR STAIN eine 5-jährige Sicherheit gegen Abblättern auf Holzterrassen sowie eine 15-jährige Sicherheit gegen Rissbildung, Abblättern und Blasenbildung auf vertikalen Holzverkleidungen. Die Sicherheit gilt ab dem Tag des Kaufes, ausschließlich bei vorschriftmäßiger Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Sollte OWATROL SOLID COLOR STAIN nicht die in dieser Sicherheit beschriebenen Eigenschaften aufweisen, ersetzt OWATROL International bei eigener Entscheidung das Material bzw. den Kaufpreis. Ein darüberhinausgehender Anspruch besteht nicht.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Allgemeine Tipps	Bei der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen den Taupunkt regelmäßig bestimmen. Bei Untergründen aus Holz und Metall kann dies starke Auswirkungen auf die Möglichkeiten der weiteren Verarbeitung und nach der Verarbeitung auf die Trockenzeit und den Glanzgrad haben.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaft unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

PRODUIT DURIEU S.A.

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70

www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 · 24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de